



NANOSTUCCO 800 | NAN30

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento spatolabile monocomponente, colorato, fortemente idrofugato, oleorepellente ed anti-macchia, ad altissima adesione, con un'elevatissima durezza superficiale e resistenza all'abrasione, per pareti, pavimenti e arredi, ideale per la per la realizzazione di superfici opache, non necessita la protezione con resina, per finiture materiche, disponibile in varie granulometrie e texture, a base di cemento, quarzi sferici finissimi, resine ed additivi.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE A PARETE



CONFEZIONI DA 25 KG



APPLICAZIONE A PAVIMENTO



CONFEZIONI DA 20 KG



PER USO INTERNO ED ESTERNO



CONFEZIONI DA 14 KG



A BASE DI CEMENTO



CONFEZIONI DA 10 KG



DISPONIBILE IN VERSIONE COLORATA



MISCELAZIONE MECCANICA



APPLICABILE A TEMPERATURE DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE CON FRATTAZZO INOX



DISPONIBILE IN VARIE GRANULOMETRIE



APPLICAZIONE CON SPATOLA



OLEO/IDROREPELLENTE



USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

* disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZE MECCANICHE

NANOSTUCCO 800 è la finitura a più alte prestazioni meccaniche della gamma PF COLORS. In uno spessore contenuto di 2/3 mm conferisce alle superfici un'eccezionale durezza e resistenza all'abrasione. In più, il suo alto contenuto di resine rende l'adesione di NANOSTUCCO 800 elevata e sicura sulle più svariate superfici.

LAVORABILITÀ E MESSA IN ESERCIZIO

NANOSTUCCO 800 miscelato con acqua ha una lavorabilità leggera e cremosa facilmente spatolabile in tutte le sue granulometrie, su svariate superfici, anche su reti in fibra di vetro. La sua velocissima asciugatura lo rende (dove richiesto) carteggiabile dopo circa 4 ore.

ESTETICA E ANTIMACCHIA

NANOSTUCCO 800 è un prodotto rivoluzionario dotato dell'esclusivo effetto goccia ed antimacchia in massa. La sua particolare formulazione lo rende efficace per avere una texture materica ed opaca a pavimento e parete senza richiedere l'applicazione di un protettivo pellicollante in superficie. Questo rende le superfici molto più resistenti e con proprietà igieniche invariate anche in presenza di graffi.

COLORE E TEXTURE

NANOSTUCCO 800 è disponibile in decine di colorazioni in massa, pronte all'uso, basta aggiungere acqua. È estremamente versatile, permette al posatore di ottenere i più svariati effetti: ruvido, liscio, spatolato, vellutato, etc.

- oleo-idrorepellente in massa
- altissima resistenza all'abrasione
- per finiture colorate
- antimacchia in massa
- effetto goccia
- aspetto materico
- per rivestimenti moderni
- per pareti, pavimenti e arredo
- monocomponente, pronto all'uso

Premiscelati per Edilizia

dilm
DI MANNO

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Ottimo per la realizzazione di superfici dall'aspetto materico in ambienti interni.
- Ideale per usi domestici o commerciali.
- Ottimo per ristrutturare bagni o cucine senza toglierne piastrelle e mattonelle.
- Ideale per ricoprire tavole in MDF.
- Buona qualità estetica.

FONDI

- cemento, ceramica, marmo, ferro
- pareti intonacate o cartongesso
- MDF, intonaci, massetti, vecchie piastrelle

DA NON UTILIZZARE

- per piscine, su gomma, PVC, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie
- con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità

POSA

Il fondo deve essere consistente, maturo ed esente da polveri, oli, grassi o parti non ben ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente planare altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con mola a grana grossa.

Miscelare con la sola aggiunta di acqua pulita. Per la stesura dell'impasto, è consigliato l'uso di spatola e frattazzo ABS in acciaio inox. Vanno effettuate sempre due mani da circa 1 mm. La prima serve a fare presa e dare la resistenza meccanica. Deve essere regolare ma ruvida.

Dopo circa 2 ore, applicare la seconda mano in modo da dare l'effetto desiderato.

Per ottenere un effetto molto materico, si può effettuare su una mano di NANOSTUCCO 800 a 300 micron una mano di NANOSTUCCO 800 ENDCOAT da usare come turapori.

Dopo 4-6 ore, si può procedere con la carteggiatura superficiale. In questo modo avremo una finitura ruvida alla vista ma estremamente liscia al tatto.

GRANULOMETRIA

A secondo dell'effetto finale desiderato, NANOSTUCCO 800 è disponibile in 2 granulometrie.

Una granulometria minore di 300 micron di solito viene utilizzata per la mano di fondo o per un effetto finale più ruvido; l'altra granulometria, minore di 60 micron, solitamente è utilizzata per un effetto levigato.



CONFORME ALLA NORMA European Norm N.C. DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza:	colorato/polvere
Residuo solido %:	100
Massa volumica apparente kg/l:	circa 1
Classificazione di pericolo: secondo direttiva 1999/45/CE:	irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni:	25 kg
Voce doganale:	3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

	diluizione acquosa
Resistenza a compressione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg):	ca. 45 N/mm ²
Resistenza a flessione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg):	ca. 8 N/mm ²
Resistenza ad abrasione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg e dopo 3.000 giri) EN 5470:	< 1 g

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto:	aggiungere ca. 30% d'acqua su una parte di NANOSTUCCO 800
Durata dell'impasto:	ca. 90 minuti
Consumo:	ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Prodotti complementari:	ISOLPLANO
Temperatura di applicazione:	+ 5°C /+ 35°C
Tempo fra 2 mani:	da 4 a 20 ore (in funzione della temperatura)
Tempo prima della finitura:	4 giorni
Pedonabilità:	24 ore
Messa in esercizio:	4 giorni
PH dell'impasto:	12 ca.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

di Manno Impresa Costruzioni s.r.l.

Sede Legale - Amministrativa e stabilimento: Via Rinchiusa, 28 FONDI (LT)

Uff. Amministrativo: Tel. 0771 504707 - Fax 0771 531113 - Uff. Vendite e Ordini: Tel. 0771 504708

R.E.A. n. LT 65338 - Reg. Imprese Latina n.00945740595 - Cod. Fiscale e P. IVA: 00945740595 - Cap. Soc. € 258000,00 i. v.

e-mail: info@dimanno.it Pec: info@pec.dimanno.it www.dimanno.it