

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 int. versato - Trib. Roma n. 1256/72 - C.G.I.A.A. n. 358813 - Partita I.V.A. 00887271005 - Codice Fiscale 00422780585
 SEDE LEGALE - UFFICI E LABORATORI: 00010 SETTEVILLE DI GUIDONIA (ROMA) - Via Tiburtina Km. 18,300 - Tel. 0774/353580 r.a. - Fax 0774/353762
 Autorizzato all'esecuzione delle prove ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 della legge del 5-11-71 n. 1086 con Decreti Ministero LL.PP.
 FILIALI: PERUGIA - 06132 Loc. S. Andrea delle Fratte - Via Maccheroni s.n.c. - Tel. 075/5271717 - Fax 075/5271705 - (Autorizzato art. 20 legge 5-11-71 n. 1086 con D.M. LL.PP.)
 LATINA - 04100 Via Nascosa angolo Via del Lido - Tel. e Fax 0773/820801 - (Autorizzato art. 20 legge 5-11-71 n. 1086 con D.M. LL.PP.)
 SASSARI - 07100 Loc. Fredda Niedda - Strada 25 - Tel. e Fax 079/260581

CERTIFICATO N°1015/95-A

LATINA 29/11/1996

Risultati delle prove di compressione eseguite su n°8 blocchi di conglomerato cementizio consegnati il 18/11/96 dalla Ditta DI MANNO Impresa di Costruzioni S.r.l.

DATI DICHIARATI

Provenienza : Stabilimento produzione di Fondi (LT)
 Via Rinchiusa

Costituzione dei blocchi: Tipi A e C in pietrisco
 Tipi B e D in argilla espansa

Campione tipo	Dimensioni superficie cmq	nominali spessore cm	Massa g	Resistenza alla compressione N/mm ²
A	25 x 40	12	29434	39.2
A	25 x 40	12	29740	43.1
B	25 x 40	12	18293	14.7
B	25 x 40	12	18170	13.1
C	22 x 30	10	15732	32.0
C	22 x 30	10	15755	33.3
D	30 x 45	10	20894	16.9
D	30 x 45	10	20666	17.9

Nota: Le prove sui campioni "C" sono state effettuate su due semi-blocchi.

LO SPERIMENTATORE

Geom. A. DI TURCO

A. Di Turco

IL DIRIGENTE DI LABORATORIO

Dott. Ing. Stefano SPINA

Stefano Spina

LA DIREZIONE

[Signature]

Copia in carta semplice per gli usi consentiti dall'art. 46 della tariffa, parte II^a annessa al D.P.R. ...